

	0,63	п.5.5 ТУ 2214-005-46693089-2014	-	
	0,315	п.5.5 ТУ 2214-005-46693089-2014	-	
2	Потеря массы при сушке, %, не более	п.5.8 ТУ 2214-005-46693089-2014	1,5	1,0
3	Массовая доля остаточного мономера (стирола), %, не более	ГОСТ 15820	0,07	0,03
4	Относительная вязкость, не менее	п.5.7 ТУ 2214-005-46693089-2014	1,7	1,9
5	Горючесть - время самостоятельного горения пенополистирола, сек, не более	п.5.9 ТУ 2214-005-46693089-2014	2	1

**Заключение:**

Полистирол вспенивающийся ПСВ-СВ-НМ-Р-О марка 6-0,8 первый сорт соответствует ТУ 2214-005-46693089-2014.

**Дополнительная информация:**

-транспортирование и хранение: по пункту 6 ТУ 2214-005-46693089-2014.

-гарантийный срок хранения: 3 месяца со дня изготовления.

Продукция была изготовлена под управлением, установленным в интегрированной системе управления, сертифицированной Ассоциацией по сертификации "Русский Регистр" в соответствии с требованиями ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 сертификаты № 15.0602.026, 15.0603.026, 15.0604.026.

Тара "Мешки полипропилен. с полиэтилен. вкладышем (03) (30 кг.) "

Количество тары: 700 шт.

М.П.

**СТАНДАРТНЫЙ**

Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 4 разряда \_\_\_\_\_

Межова Н.Н.  
Действующий на основании доверенности № АЗП-170/15 от 25.03.2015  
12.10.2015

Принято к отгрузке управлением логистического обеспечения

Дата выдачи паспорта

